

# مروزی بر پوشش‌های هوشمند بر پایه نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم

پژوهش نفت

سال هفدهم  
شماره ۱-۵۶  
صفحه ۳۴-۴۵

اسمعیل اکبری‌نژاد\*

و علی قبرزاده

پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست

[akbarinezhade@ripi.ir](mailto:akbarinezhade@ripi.ir)

واژه‌های کلیدی: نانو ذرات، دی‌اکسید تیتانیم، فوتوكاتالیست،  
پوشش

## مقدمه

شروع بحث فوتوكاتالیست‌ها به سال ۱۹۷۲ و کشف مهم هندا<sup>۱</sup> و فوجیشیما<sup>۲</sup> مبنی بر تجزیه مولکول‌های آب به هیدروژن و اکسیژن در حضور الکترودهایی از جنس دی‌اکسید تیتانیم ( $TiO_2$ ) باز می‌گردد [۱]. این کشف مهم، زمینه‌ساز مطالعات بعدی به منظور تهیه این نانو ذرات و پوشش‌های بر پایه این ذرات [۲-۳۵] و استفاده کاربردی از این ذرات، برای دست‌یابی به محیط زیست سالم شد [۴۱-۴۶] و امروز بعد از گذشت ۳۰ سال، تحقیقات در زمینه فوتوكاتالیست‌ها وارد مرحله کاربردی شده و انواع مختلفی از محصولات بر پایه این ذرات با خواص جالب و قابل توجه در دسترس می‌باشد [۴۷-۴۲].


هنگامی که نور با انرژی برابر پهنازی باند به یک ذره فوتوكاتالیست مثل دی‌اکسید تیتانیم برخورد می‌کند، این انرژی توسط ذرات فوق جذب شده و در اثر جذب انرژی، یک الکترون از باند والانس به باند هدایت، حرکت

## چکیده


دی‌اکسید تیتانیم به واسطه خواص منحصر به فرد پشت پوشی بالا، عدم سمیت و پایداری در صنایع مختلف پوششی و بهداشتی کاربردهای فراوانی دارد. علاوه بر این، کاربرد این ذرات محدود به موارد فوق نبوده و از جمله خواص جالب توجه دی‌اکسید تیتانیم که منجر به پیدایش کاربردهای شگفت‌انگیزی شده است، خاصیت فوتوكاتالیستی آن می‌باشد. در این مقاله ضمن آشنایی با نانو ذرات فوتوكاتالیست دی‌اکسید تیتانیم و مکانیسم‌های عملکرد آنها، کاربردهای مختلف پوشش‌های هوشمند حاوی این نانو ذرات مورد بررسی قرار گرفته است. با ارائه مثال‌های واقعی از عملکرد فوتوكاتالیستی نیمه هادی‌های مختلف، دلایل اهمیت نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم بر سایر نیمه هادی‌ها بررسی شده و پارامترهای مؤثر بر فعالیت فوتوكاتالیستی این ذرات، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله بخشی از کاربردهای عملی پوشش‌های بر پایه نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم، مشتمل بر تصفیه هوا و حذف بو، تصفیه آب و حذف مواد آلی، اثرات ضد باکتری، ممانعت از لانه‌گریزی عوامل میکروبی بر دیوار بیمارستان‌ها، استفاده از خواص آب دوستی و آب گریزی این ذرات و کاربرد آن در تهیه شیشه‌ها و آیینه‌های ضد مه که در صنایع اتوموبیل و صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارند، تشریح شده است.

1. Honda

2. Fujishima





شکل ۱- (a) مکانیسم تشکیل جفت الکترون-حفره، (b) واکنش‌های متعاقب آن [۱]




الکترون‌های آزاد سبب احیای مولکول‌های اکسیژن شده و آنیون سوپر اکسید  $[O_2]^\cdot$  تولید می‌کنند که این آنیون قابلیت تولید پراکسید را دارد [۴۹].



پراکسید هیدروژن تشکیل شده نیز، می‌تواند از طریق واکنش‌های زنجیره‌ای، باعث تولید آب، اکسیژن و رادیکال هیدروکسیل شود که خود برای پیشرفت واکنش‌های زنجیره‌ای لازم است [۵۰].




و یا به طور کلی:



چنانچه ملاحظه می‌شود، حضور پراکسید هیدروژن می‌تواند باعث تشکیل آب و اکسیژن شود و این مسئله در

کرده و سبب پیدایش یک جفت، الکترون آزاد و حفره (الکترون-حفره) روی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم می‌شود (شکل ۱).

حفره تشکیل شده در باند والنس دارای خاصیت اکسیدکنندگی قوی بوده و در صورتی که در محیط رطوبت موجود باشد، رطوبت جذب شده روی سطح ذرات به راحتی توسط حفره‌ها ( $h^+$ ) اکسید شده و رادیکال‌های هیدروکسیل ( $OH^-$ ) تولید می‌کند. رادیکال‌های هیدروکسیل تشکیل شده، با مواد آلی جذب شده روی سطح این نانو ذرات، وارد واکنش می‌شوند و در صورتی که اکسیژن کافی موجود باشد، یک سری واکنش‌های زنجیری اتفاق می‌افتد و در نهایت ترکیب آلی به دی‌اکسیدکربن و آب یا اسیدهای کوچک تجزیه شود (روابط ۱ تا ۵) [۴۸].



به عنوان مثال رابطه ۶، تجزیه کلروفرم ( $CHCl_3$ ) به دی‌اکسیدکربن و اسید کلریدریک را در حضور نانو ذرات  $TiO_2$  نشان می‌دهد [۴۰].

جدول ۱- پهنانی باند در نیمه هادی های مختلف [۴۰]

نام نیمه هادی	پهنانی باند (الکترون ولت)
فسفید گالیم	۲/۲
سولفید کادمیم	۲/۵
تیتانات استرانسیوم	۳/۲
اکسید روی	۳/۲
اکسید آهن	۲/۲
دی اکسید تیتانیم	روتاپل (۳/۲)، آناتاز (۳/۰)
اکسید تنگستن	۲/۵

دلایل استفاده از دی اکسید تیتانیم را می توان به صورت زیر بر شمرد:


۱- دی اکسید تیتانیم نسبت به سایر انواع فوتوكاتالیست ها پایداری بالاتری دارد. این در حالی است که اغلب ذرات فوتوكاتالیست تحت تأثیر نور UV سبب اکسیداسیون خودشان می شوند و تبدیل به یون های فلزی قابل حل می شوند و بنابراین نمی توانند به عنوان فوتوكاتالیست های با بازدهی بالا مورد استفاده قرار گیرند. در شکل ۲ کارآیی دی اکسید تیتانیم در حذف پتا کلروفنل (PCP) در مقایسه با سایر نیمه هادی ها نشان داده شده است [۴۰].

۲- شفافیت و عدم جذب انتخابی در ناحیه نور مرئی  
۳- در دسترس بودن و قیمت پایین در صورتی که در مقیاس بالایی تولید شوند.

موردن محلول های آبی که غلظت اکسیژن در آنها محدود است، بسیار مهم است و در برخی از موارد لازم است برای جبران کمبود غلظت اکسیژن، از پراکسید هیدروژن اضافی استفاده شود.

### دلایل اهمیت دی اکسید تیتانیم

اهمیت اول این ترکیب، کاربردهای آن به عنوان رنگدانه پشت پوشش کننده در پوشش های صنعتی متداول می باشد. با توجه به مقاومت شیمیایی مناسب دی اکسید تیتانیم، استفاده از آن در رنگ های صنعتی رایج، در برخی مراجع بررسی شده است [۵۱-۵۶]. دی اکسید تیتانیم از نوع روتاپل، مقاومت مناسبی در برابر اشعه دارد و برای رنگدانه دار کردن رنگ های رویه استفاده می شود. کاربرد پوشش های پلی اورتان تهیه شده با این ترکیب، برای سطوح در معرض محیط اتمسفری، مثل سطح خارجی لوله های سطح الارضی در مناطق با شدت تابش بالا مفید است [۵۶]. یکی از جنبه های کاربردی جدید این ترکیب، خاصیت فوتوكاتالیستی آن است که منجر به کاربردهای کاملاً جدید برای این ترکیب شده است. با این که مواد نیمه هادی مختلفی با خاصیت فوتوكاتالیستی موجودند که پهنانی باند انرژی آنها در محدوده پهنانی باند دی اکسید تیتانیم است، اما دی اکسید تیتانیم به لحاظ کاربردی، بر تمامی انواع فوتوكاتالیست ها برتری دارد (جدول ۱).



شکل ۲- کارآیی دی اکسید تیتانیم برای حذف PCP در مقایسه با چند نوع نیمه هادی [۴۰]

از روابط فوق نتیجه می‌شود:

$$E = hC/\lambda \quad (18)$$

با جایگذاری  $E$ ,  $C$  و  $h$  در رابطه فوق، طول موج مناسب برابر  $380$  نانومتر حاصل می‌شود. بنابراین نور لازم برای انجام واکنش‌های فتوکاتالیستی ذرات دی‌اکسید تیتانیم آناتاز، از نوع فرابنفش نزدیک می‌باشد. تحقیقات نشان می‌دهد که شدت انرژی نورانی لازم خیلی پایین (در حد  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ) می‌باشد [۳۹].

**تأثیر اندازه ذرات و یون نشانی بر خاصیت فتوکاتالیستی**  
در جدول ۲، نتایج حاصل از تخریب فتوکاتالیستی پروپین ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ) و تبدیل آن به متان ( $\text{CH}_4$ ), اتان ( $\text{C}_2\text{H}_6$ ) و پروپان ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ) توسط نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم با اندازه ذرات مختلف ارائه شده است [۱].

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ۲، مشاهده می‌شود که با کاهش اندازه ذرات دی‌اکسید تیتانیم، درجه شیفت آبی<sup>۱</sup> در طیف جذبی، افزایش می‌یابد و در نتیجه کاهش اندازه ذرات، سطح ویژه (سطح در واحد حجم) افزایش یافته و به تبع آن خواص فتوکاتالیستی بهمنظور افزایش میزان متان و اتان، بهبود می‌یابد. به علاوه با وارد کردن اتم‌های پلاتین (Pt) در ساختار کریستالی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم، واکنش هیدروژناسیون فتوکاتالیستی پروپین و تبدیل به محصول، بهبود می‌یابد.

### کاربردهای عملی

تمام کاربردها و خواص شگفت‌انگیز پوشش‌های بر پایه نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم فتوکاتالیست حاصل تهییج نانوذرات فتوکاتالیست در اثر تابش نور UV و تولید جفت (الکترون-حفره) می‌باشد. جفت (الکترون-حفره) تولید شده دارای خواص احیا - اکسید کنندگی بالایی بوده و باعث شروع یک سری واکنش‌های زنجیره‌ای می‌شود که خواص جالبی را به دنبال خواهد داشت. در ادامه بحث سعی می‌شود با ارائه مثال‌های واقعی نمونه‌هایی از کاربرد پوشش‌های هوشمند بر پایه این نانو ذرات ارائه شوند.

با توجه به کارایی بالا، پایداری و سایر خواص منحصر به فرد نانو ذرات فتوکاتالیست دی‌اکسید تیتانیم، استفاده از این نانو ذرات بر سایر نیمه هادی‌ها ترجیح داده شده است. بعد از آشنایی با مکانیزم عملکرد و دلایل انتخاب این نانو ذرات، در ادامه پارامترهای مؤثر بر فعالیت فتوکاتالیستی و برخی از کاربردهای عملی پوشش‌های بر پایه این ذرات، بررسی می‌شود.

### پارامترهای مؤثر بر فعالیت فتوکاتالیستی

علاوه بر تأمین شرایط اولیه از قبیل اکسیژن، رطوبت، نور و فتوکاتالیست، پارامترهای دیگری از قبیل طول موج نور تابیده شده، انرژی نور، نوع فاز کریستالی و اندازه ذرات دی‌اکسید تیتانیم بر فعالیت فتوکاتالیستی این ذرات مؤثر است.

### نوع فاز کریستالی

از بین ساختارهای مختلف دی‌اکسید تیتانیم، انواع روتایل و آناتاز مورد استفاده بیشتری دارند [۳۹]. نوع روتایل دارای پهنه‌ای باند  $305\text{ eV}$  بوده و در دماهای بالا پایدار است. نوع آناتاز دارای پهنه‌ای باند  $3/2\text{ eV}$  بوده و در دماهای پایین پایدار است. دی‌اکسید تیتانیم نوع روتایل دارای ثبات نوری بالایی بوده ولی نوع آناتاز به نور حساس بوده و خاصیت فتوکاتالیستی قوی دارد [۳۹].

### طول موج و شدت انرژی

واکنش‌های فتوکاتالیستی ذرات دی‌اکسید تیتانیم، نوع آناتاز، توسط نور UV انجام می‌شود. اما چه طول موجی برای واکنش لازم است؟

با توجه به پهنه‌ای باند  $3/2\text{ eV}$  در دی‌اکسید تیتانیم آناتاز، تنها امواجی با انرژی برابر  $3/2\text{ eV}$  قادر به جذب توسط این ذرات و انجام واکنش‌های فتوکاتالیستی می‌باشد. برای تعیین طول موج مناسب از روابط مربوط به انرژی استفاده می‌شود:

$$E = h\nu \quad (16)$$

از طرفی بین فرکانس و طول موج نیز رابطه زیر برقرار است:


$$\nu = C/\lambda \quad (17)$$

جدول ۲- تأثیر اندازه ذرات و افزایش یون پلاتین (Pt) بر واکنش هیدروژناسیون فتوکاتالیستی پروپین در حضور نانو ذرات دی اکسید تیتانیم روتایل [۱]

قابلیت انتخاب $C_3H_8/C_2H_6$	میزان محصولات فتو هیدروژناسیون			درصد وزنی Pt	انرژی باند گپ eV	طول موج قابل جذب nm	سطح ویژه $m^2g^{-1}$	اندازه ذرات $A^\circ$
	$C_3H_8$	$C_2H_6$	$CH_4$					
۰/۰۰۳۹	۱/۱۰	۰/۲۹	۲۰/۶۰	۰/۰	۰/۰۹۳۴	۳۹۸/۰	۵۳۳	۵۵
۹/۶۰۰۰	۱۵۴۰/۱۰	۰/۱۶	۹۰/۲۸	۴/۰				
۰/۰۰۳۸	۰/۱۶	۲۰/۴۲	۱۰/۹۰	۰/۰	۰/۰۶۷۰	۴۰۱/۵	۱۲۱	۱۲۰
۲۵/۰۰۰۰	۱۳۵/۰۰	۴۰/۵۰	۰/۶۲	۴/۰				
۳۲/۰۰۰۰	۹/۰۰	۹۰/۲۸	۸۲/۶۰	۰/۰	۰/۰۱۰۰	۴۰۹/۲	۲۶	۴۰۰
۵۶/۰۰۰۰	۵۶/۰۰	۱/۰۰	خیلی کم	۴/۰				
۰/۰۰۳۹	۰/۰۴	۱۰/۲۰	۹۰/۱۰	۰/۰	۰/۰۰۰۰	۴۱۰/۴	۴	۲۰۰۰
۹۶/۰۰۰۰	۲۳/۸۰	۰/۲۴	خیلی کم	۴/۰				

هو را کاهش دهنند. پوشش‌های کاهش دهنده NOX، در بزرگراه‌های شهر اوساکا را این استفاده شده‌اند (شکل ۳). تحقیقات نشان می‌دهد با این روش می‌توان میزان NOX تولیدی توسط اگرزو اتومبیل‌ها را به میزان ۸۰ درصد کاهش داد [۳۶].

تصفیه هوا و حذف بو [۳۷ و ۳۶] حذف آلینده‌های آلی، NOX و حذف بو یکی از مهمترین کاربردهای عملی پوشش‌های هوشمند بر پایه نانو ذرات فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیم می‌باشد. این پوشش‌ها قادرند تحت تابش نور UV، باعث تخریب مواد آلی و NOX شوند و به این طریق میزان آلودگی‌های موجود در




شکل ۳- نمایی از دیواره پوشش داده شده با پوشش فتوکاتالیست بر پایه دی اکسید تیتانیم برای کاهش NOX در بزرگراه‌های شهر اوساکا [۳۶]

### اثرات ضدبacterی


استفاده از خاصیت میکروب کشی این پوشش‌ها نیز از جمله جنبه‌های کاربردی مهم بوده و از این خاصیت می‌توان به منظور جلوگیری از فساد مواد غذایی در حین انبارداری و تهیه کاشی‌ها و موزائیک‌های ضد میکروب که در بیمارستان‌ها کاربرد دارند، استفاده کرد. جدول ۳ تأثیر یک نوع پوشش بر پایه دی‌اکسید تیتانیم برای حذف bacterی اشترشیا کلی<sup>۱</sup> (E-Coli) را نشان می‌دهد [۲۸].

### تصفیه آب و خاک

حذف مواد آلی موجود در آب و خاک، یکی از دیگر جنبه‌های کاربردی این پوشش‌ها است. به کمک این روش تقریباً تمامی آلاینده‌های آلی از قبیل هیدروکربن‌های آلیفاتیک و آروماتیک، ترکیبات کلردار، ترکیبات نیتروژن‌دار و ... را می‌توان حذف کرد [۳۷]. در شکل ۴ کارآیی این پوشش‌ها در حذف آلاینده ۴-کلروفنل از آب، نشان داده شده است [۴۹]. شکل ۵ نیز کارآیی این روش را در حذف پارا کلروفنل از خاک نشان می‌دهد.



شکل ۴- حذف ۴-کلروفنل از آب به کمک پوشش‌های بر پایه نانو ذرات  $\text{TiO}_2$  [۴۹]



شکل ۵- سرعت تخریب پاراکلروفنل (PCP) در خاک توسط نور خورشید در حضور و در غیاب نیمه هادی دی‌اکسیدتیتانیم [۵۷]

1. Escherichia Coli



جدول ۳- اثرات میکروبکشی پوشش فتوکاتالیستی بر پایه دی اکسید تیتانیم [۴۲]

تعداد میانگین	تعداد باکتری‌های زنده			نام باکتری	
	بعد از ۲۴ ساعت دوم	بعد از ۲۴ ساعت اول	تعداد اولیه		
کمتر از ۱۰	۱۰	کمتر از ۱۰	۳۳۰۰۰	E-Coli	سطح پوشش داده با $TiO_2$
۵۶۰۰۰۰	۶۱۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰	۳۳۰۰۰		سطح بدون پوشش

دی اکسید تیتانیم نشان داده شده است. در نتیجه تشکیل گروههای هیدروکسیل، آب به طور کامل روی سطح پخش شده و فیلمی نازک روی سطح تشکیل می‌دهد. فیلم نازک تشکیل شده از مولکولهای آب، با حرکت روی سطح، آلاندنهای آلی تخریب شده را نیز همراه خود حرکت داده و سطحی کاملاً تمیز حاصل خواهد شد (شکل ۷). از این خاصیت علاوه بر کاربردهای خود پاکشوندگی می‌توان برای تهیه سطوح ضد مه و ضد لک که در صنایع اتومبیل و صنایع ساختمان کاربرد دارند نیز استفاده کرد.

### اثرات آب دوست-آب گریز [۴۲ و ۴۳]

ذرات دی اکسید تیتانیم دارای طبیعت آب گریز بوده و آلودگی‌های آلی به راحتی جذب سطح این ذرات می‌شوند. اما تابش اشعه UV به سطح پوشش حاوی نانو ذرات فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیم، باعث افزایش خاصیت آب دوستی سطح شده و زاویه تماس آب روی این سطوح تا رسیدن به زاویه ۵ درجه و پایین‌تر کاهش می‌یابد. در شکل ۶، طرح وارهای از نحوه تشکیل گروههای هیدروکسیل و ایجاد خاصیت آب دوستی روی سطح نانو ذرات

شکل ۶- طرح وارهای از نحوه ایجاد خاصیت آب دوستی توسط نانو ذرات  $TiO_2$  [۱۶]

شکل ۷- مکانیزم خود پاکشوندگی پوشش‌های فتوکاتالیست [۴۳]

افزایش میزان جذب نور مرئی توسط این ذرات، می‌توان به افزایش مقادیر جزئی از فلزاتی از قبیل پلاتین، طلا، نقره، آهن، کروم و وانادیم به ساختار کریستالی دی‌اکسید تیتانیم [۳۶]، استفاده از مواد رنگزای تهییج کننده به همراه نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم [۵۸] و استفاده از زئولیت به عنوان بستر حامل نانو ذرات [۱] اشاره کرد. در شکل ۱۰ کارآیی پوشش‌های نازک بر پایه نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم اصلاح شده با کروم به روش بمباران الکترونی، در حضور نور مرئی در مقایسه با پوشش‌های بر پایه نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم معمولی نشان داده شده است. در شکل ۱۰ نشان داده شده است که با یون نشانی، می‌توان میزان جذب و در نتیجه فعالیت فوتوكاتالیستی این نانو ذرات را افزایش داد.

### نتیجه‌گیری


پایداری بالاتر، شفافیت، عدم جذب انتخابی در ناحیه نور مرئی، دسترسی آسان و از همه مهم‌تر فعالیت فوتوكاتالیستی قوی، از برتری‌های نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم، نسبت به سایر فوتوكاتالیست‌ها می‌باشد. در فرایند فوتوكاتالیستی، هرچه ذرات دی‌اکسید تیتانیم کوچکتر باشند، ضریب عملکرد افزایش می‌یابد. تصفیه هوا و حذف بو، تصفیه آب و حذف مواد آلی، خواص ضد باکتری، خواص آب‌گریزی

### سایر کاربردها

از دیگر کاربردهای پوشش‌های فوتوكاتالیستی بر پایه نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم، تهییه گاز هیدروژن از آب و تهییه سل‌های خورشیدی می‌باشد. با استفاده از این روش می‌توان بدون نیاز به هیچگونه انرژی خارجی و فقط در حضور نور خورشید، مولکول‌های آب را تجزیه کرده به اکسیژن و هیدروژن تبدیل کرد و یا به‌طور مستقیم از انرژی خورشید برای تهییه جریان الکتریسیته استفاده کرد. با توجه به عدم آلدگی و عدم نیاز به انرژی اضافی، این روش‌ها به عنوان مهمترین منابع تولید انرژی مورد توجه قرار گرفته‌اند [۱].

### نگاهی به آینده

چنان‌که قبلاً اشاره شد، نانو ذرات فوتوكاتالیست دی‌اکسید تیتانیم به‌دلیل دارا بودن انرژی باند برابر  $3.25\text{ eV}$  قادر به جذب طول موج‌های فرابنفش نزدیک (UVA) می‌باشند. بنابراین کل انرژی خورشیدی قابل جذب توسط این ذرات بین ۳ تا ۴ درصد خواهد بود [۳۶] و به همین دلیل، کارآیی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم در حضور نور مرئی (نور خورشید) پایین می‌باشد. برای بهبود خواص فوتوكاتالیستی این نانو ذرات در حضور نور مرئی تحقیقات زیادی انجام شده است [۱، ۸، ۲۰ و ۵۸]. از جمله مهمترین روش‌های



شکل ۱۰- تجزیه فوتوكاتالیستی  $\text{NO}$  به  $\text{N}_2$ ،  $\text{O}_2$  و  $\text{N}_2\text{O}$  توسط فیلم‌های بر پایه  $\text{Cr}/\text{TiO}_2$  و  $\text{TiO}_2$  در حضور نور مرئی [۸]

### علامت و نشانه‌ها

E: انرژی بر حسب ژول

(h=۶/۶۳×۱۰<sup>-۳</sup> J.s)

v: فرکانس بر حسب هرتز

(C=۳×۱۰<sup>۸</sup> m/s)

$\lambda$ : طول موج

و پاک شوندگی سطوح پوشش داده شده با این ذرات از مهم‌ترین کاربردهای نانو ذرات  $TiO_2$  می‌باشند. با توجه به جنبه‌های کاربردی و بسیار مفید پوشش‌های بر پایه نانو ذرات  $TiO_2$ , بررسی روش‌های تهیه و بهینه‌سازی خواص این نانو ذرات و پوشش‌های بر پایه آن‌ها، هم اکنون یکی از موارد پژوهشی جدید در زمینه نانو پوشش‌ها بوده و در آینده نزدیک محصولات متنوعی از این پوشش‌ها با کاربردهای مختلف تزریقیاتی، آرایشی، بهداشتی، نظامی و ... به بازارهای جهانی ارائه خواهند شد.

## منابع

- [1] Anpo M., "Preparation Characterization and Reactivities of Highly Functional Titanium Oxide-Based Photocatalysts able to Operate under UV-Visible Light Irradiation: Approaches in Realizing High Efficiency in the Use of Visible Light", *Bulletin of the Chemical Society of Japan*, Vol. 77, pp. 1472-1442, 2004.
- [2] Chopin, et al., *Colloidal dispersions of cerium oxide core/titanium oxide sheath particulates and photocatalytic coatings provided thereby*, United States patent No. 5,688,439, 1997.
- [3] Yamagushi, et al., *Photocatalyst and method for preparing the same*, United States Patent No. 5,668,076, 1997.
- [4] Zhang Y.H, Chan C.K, Porter J.F. & Guo W., "Micro-Raman spectroscopic characterization of nanosized TiO<sub>2</sub> powders prepared by vapor hydrolysis", *J. Mater. Res.*, Vol. 9, 1998.
- [5] Wiederhoff, et al., *Nonodisperse Titanium Dioxide process for the production There of and use thereof*, United States Patent No.5840111, 1998.
- [6] Lecheng L., Hiu Ping Chu, Xijun Hu & Po-Lock Yue, "Preparation of Heterogeneous Photocatalyst (TiO<sub>2</sub>/Alumina) by Metallo-Organic Chemical Vapor Deposition", *Ind. Eng. Chem. Res.*, Vol. 38, pp. 3381-3385, 1999.
- [7] Robert D., Piscopo A., Heintz O. & Weber J.V., "Photocatalytic detoxification with TiO<sub>2</sub> supported on glass-fibre by using artificial and natural light", *Catalysis Today*, Vol. 54, pp. 291-296, 1999.
- [8] Anpo M., "Use of visible light second- generation titanium dioxide photocatalysts prepared by the application of an advanced metal ion implantation method", *pure Appl. Chem.*, Vol. 9, pp. 1787-1792, 2000.
- [9] Anpo M., et al., *Photocatalyst, process for producing the photocatalyst, and photocatalytic reaction method*, United States Patent No. 6,077,492, 2000.
- [10] Zhe D., Xijun H., Gao Q., Po-Lock Yue & Greenfield P.F., "Novel Silica Gel Supported TiO<sub>2</sub> Photocatalyst Synthesized by CVD Method", *Langmuir*, Vol. 16, pp. 6216-6222, 2000.
- [11] Jimmy C.Y., Jiaguo Y., Wingkei H., Lizhi Z., "Preparation of highly photocatalytic active nano-sized TiO<sub>2</sub> particles via ultrasonic irradiation", *Chem. Commun.*, pp. 1942–1943, 2001.
- [12] McCarty R.J., *Method for Depositing Titanium oxide Coatings on flat glass*, United State patent No. 6,238,738, 2001.
- [13] Murasawa, et al., *Photocatalyst composite and process for producing the same*, United States Patent No. 6,277,346, 2001.
- [14] Chen A., LU G., Tao Y., Dai Z. & Gu H., "Novel photocatalyst immobilized on springs and packed photo reactor", *Mater. phys. Mech.*, pp. 121-124, 2001.
- [15] Aiping C., Guanzhong L., Yong T., Zhiming D. & Hongchen G., "Novel Photocatalyst Immobilised on Springs and Packed Photoreactor", *Mater.Phys.Mech.*, Vol. 4, pp. 121-124, 2001.
- [16] Damodar R.A., You S.J. & Chou H.H., "Study the self cleaning, antibacterial and photocatalytic properties of TiO<sub>2</sub> entrapped PVDF membranes", *Journal of Hazardous Materials*, in Press, 2009.
- [17] Murasawa, et al., *Photocatalyst composite and process for producing the same*, United States Patent No. 6,498,000, 2002.

- [18] Li M., Ismat S., Huang P., Jung O. & Ni A., "Metallorganic chemical vapor deposition and characterization of  $TiO_2$  nanoparticles", *Materials Science and Engineering*, B96, pp. 247-253, 2002.
- [19] Nonami T., Hase H. & Funakoshi K., "Apatite Coated Titanium Dioxide Photocatalyst", *Materials Science forum*, Vol. 439, pp. 337-343, 2003.
- [20] Ismat S., Huang C.P., Chen J.G., Doren D. & Bartheau M., *Semiconductor Metal Oxide Nanoparticles for Visible Light Photocatalysis*, NSF Nanoscale Science and Engineering Grantees Conference, Dec 16-18, 2003.
- [21] Ichinose, Hiromichi, *Processes of producing a titanium oxide-forming solution and dispersion with crystalline titanium oxide particles*, United States Patent No. 6,602,918, 2003.
- [22] Jung O.J., Kim S.H., Cheong K.H., Li W. & Ismat S., "Metallorganic Chemical Vapor Deposition and Characterization of  $TiO_2$  Nanoparticles", *Bull. Korean Chem. Soc.*, Vol. 1, 2003.
- [23] Sangman H., Myung C.L. & Wonyong C., "Highly enhanced Photocatalytic oxidation of CO on titania deposited with Pt nanoparticles: kinetics and mechanism", *Applied Catalysis B: Environmental*, Vol. 46, pp. 49–63, 2003.
- [24] Costanza M., Melanie L., Simpson V. & Scherer G., *Sol-Gel Properties and Consolidation Effectiveness of three Particle Modified Consolidants:  $TiO_2$ -PMC,  $Al_2O_3$ -PMC and  $SiO_2$ -PMC*, EUROMAT Symposium P2-Materials and Conservation of Cultural Heritage, 2003.
- [25] Amal, et al., *Photocatalyst*, United States Patent No. 6,558,553, 2003.
- [26] Na H.S., et al., *Method for making anatase type titanium dioxide photocatalyst*, United States Patent No. 6,576,589, 2003.
- [27] Balasubramanian G., Dionfection D.D. & Suidon M.T., "Titania powder sol-gel process for photocatalytic applications", *Journal of material Science*, Vol. 38, pp. 823-831, 2003.
- [28] Sherman J., et al, *Nanoparticulate Titanium dioxide coatings and processes for the production and United Statee There of*, United State patent No. 6653356132, 2003.
- [29] Sangiovanni J.J., *Titania-Coated Honeycomb catalyst matrix for UV photo catalytic oxidation of organic pollutants and process for making*, United State patent No. 6649561, 2003.
- [30] Schnitzler D.C. & Zarbin J.Z., "Organic/Inorganic Hybrid Materials Formed From  $TiO_2$  Nanoparticles and Poly-aniline", *J. Braz. Chem. Soc.*, Vol. 3, pp. 378-384, 2004.
- [31] Hyunwoong P. & Wonyong C., "Effects of  $TiO_2$  Surface Fluorination on Photocatalytic Reactions and Photo-electrochemical Behaviors", *J. Phys. Chem. B*, Vol. 108, pp. 4086-4093, 2004.
- [32] Junghoryu, Wonyong, "Effects of  $TiO_2$  Surface Modifications on Photocatalytic Oxidation of Arsenite: The Role of Superoxides", *Environ. Sci. Technol.*, Vol. 38, pp. 2928-2933, 2004.
- [33] Shin H., Suk H., Hong K.S. & Leey.J.K, "Crystallization Process of  $TiO_2$  Nanoparticles in an Acidic Solution", *1382 Chemistry Letters*, Vol. 10, pp. 1382-1383, 2004.
- [34] Kima T.K., Leea M.N., Leeb S.H., Parkb Y.C., Jungb C.K. & Boob J.H., "Development of surface coating technology of  $TiO_2$  powder and improvement of photocatalytic activity by surface modification", *Thin Solid Films*, 2004.
- [35] Kolen Y., Garsheva A.V., Churagulovb B.R., Boujdayc S., Portesc P. & Colbeau-JUnited S.P., "Photocatalytic

- activity of sol-gel derived titania converted into nanocrystalline powders by supercritical drying”, *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*, Article in press, 2005.
- [36] Anpo M., “Utilization of TiO<sub>2</sub> photocatalysts in green Chemistry”, *Pure Appl. Chem.*, Vol. 7, pp. 1265-1270, 2000.
- [37] *Nano-TiO<sub>2</sub> Photocatalyst coating*, Green Chemistry for Green Buildings <http://www.greenmillennium.com>, final update 2004.
- [38] Ye J., Tang J., “Environmental Purification Using photocatalysis”, *National Institute for Materials Science*, Vol. 6, 2003.
- [39] Frazer L., “Titanium dioxide Environmental White Knight”, *Environmental Health Perspective*, Vol. 4, 2001.
- [40] Memming R., *Semiconductor Electrochemistry*, Wiley-vch, pp. 360-363, 2001.
- [41] Martha M. Higarashi & Jardim W.F., “Photocatalytic treatment of pesticide-contaminated soil using solar light and titanium dioxide”, *American Environmental Laboratory*, pp. 25-26, Report May 2000.
- [42] KON CORPORATION, <http://www.saga-kon.co.jp>, updated in 2005.
- [43] GODAI INC., <http://www.godai-inc.co.jp>, updated in 2004.
- [44] PHOTO-CATALYTIC MATERIALS INCORPORATED, <http://www.photocatalyst.co.jp>, updated in 2005.
- [45] ALTAIR, <http://www.altairnano.com>, updated in 2004.
- [46] AIST, <http://www.aist.go.jp>, updated in 2004.
- [47] ANP (Advance Nano Product), <http://www.anapro.com>, updated in 2005.
- [48] Saito M., *TiO<sub>2</sub> Photocatalyst Materials*, Technical Report Reviews, 1998.
- [49] Balasubramanian G., et al, “Evaluating the activities of immobilized TiO<sub>2</sub> powder films for the photocatalytic degradation of organic contaminants in water”, *Applied catalysis B environmental*, Vol. 47, pp. 73-84, 2004.
- [50] Preis S. & Falconer J.L., “Gas phase photocatalytic oxidation of motor Fuel oxygenated additives”, *Wat. Sci. Tech.*, Vol. 49, pp. 141-145, 2004.
- [51] قنبرزاده ع., حیدریان ع. و شادبختی غ., ”پژوهش مخازن سوخت هوایی، مشخصه‌ها و روش کنترل کیفیت در سیستم پوششی”， نهمین همایش نفت و گاز و پتروشیمی ۱۳۷۷.
- [52] قنبرزاده ع., ”مقایسه محمول مناسب فرمولاسیون رنگ‌های کول تاراپوکسی”， اولين سمینار ملی علوم و فن آوری رنگ، ۱۳۸۰.
- [53] قنبرزاده ع., ”رنگ‌های دریابی، سامانه‌های پوششی و روش‌های کنترل کیفیت آنها”， مجله رنگ و رزین، شماره ۱۲، ۱۳۸۱.
- [54] قنبرزاده ع. و حیدریان ع., ”بررسی فعالیت جمعیت‌های میکروبی مخلوط باکتری احیاکننده سولفات (SRB) بر روی پوشش ویژه مخازن سوخت هوایی”， مجله تحقیق در علوم و مهندسی نفت شماره ۴۵ سال دوازدهم تابستان و پائیز ۱۳۸۱.
- [55] اکبری نژاد ا. ”فرآیند دیسپرسیون رنگدانه‌ها، اهمیت: مکانیزم و روش‌ها”， نشریه صنعت رنگ، شماره ۶، ۱۳۸۳.
- [56] قنبرزاده ع., ”سیستم‌های پوشش مناسب سطح خارجی لوله‌های مدفون و روی سطح”， مجله زنگ، ۱۳۸۲.
- [57] Martha M. Higarashi & Jardim W.F., “Photocatalytic treatment of pesticide-contaminated soil using solar light and titanium dioxide”, *American Environmental Laboratory*, 25-26, Report May 2000.
- [58] Youngmin C. & Wonyong C., “Visible Light-Induced Degradation of Carbon Tetrachloride on Dye-Sensitized TiO<sub>2</sub>”, *Environ. Sci. Technol.*, Vol. 35, pp. 966-970, 2001.